



# 三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5  
TEL 0743-56-8611 E-mail : vza02034@nifty.ne.jp  
FAX 0743-56-8621 URL: <http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/>  
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

【¥S05B30】

## F 日本塗料工業会 登録番号 S16001 セフティーラッカー クリヤー

セフティーラッカー クリヤーは、VOC対策並びにPRTR法対策がなされた塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しない、「Fグレード」のラッカー系上塗り塗料です。

更に、安全性のみならず当社 高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重点に開発された塗料で、低粘度高不揮発分の上塗り用艶有りクリヤーです。

作業性の良さと共に良好な仕上がり期待でき、建材はのみならず、ステレオ、キャビネットなど、あらゆる木工製品の仕上げ塗装に適します。

### 特徴

1. F グレードのVOC並びにPRTR対策塗料である。
2. 低粘度でありながら高不揮発分であり肉持ちに優れる。
3. スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
4. 作業性に優れる。

### 性状

外観	淡黄色透明
粘度	85秒 岩田カップ NK-2 20
乾燥	指触：10分、硬化：20分（40%希釈時）
容量	16リットル、4リットル

### 使用法

- 1) スプレー塗装：セフティーガードシンナーにて70～90%希釈して下さい。
- 2) 刷毛塗り塗装：セフティーガードシンナーにて50～60%希釈して下さい。
- 3) 必ず、セフティーガードシンナーをご使用下さい。

### 法規性

消防法による規制

第4類 第1石油類

危険等級：

労働安全衛生法による規制

第2種有機溶剤含有

**建築基準法**（2003年度版）

ホルムアルデヒド不含有 F グレード

**VOC、PRTR法**

トルエン、キシレン、DBP不含有

JIS規格

K5531



# 三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5  
TEL 0743-56-8611 E.mail : [vza02034@nifty.ne.jp](mailto:vza02034@nifty.ne.jp)  
FAX 0743-56-8621 URL:<http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/>  
九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S05B30】

## F 日本塗料工業会 登録番号 S16001 セフティーラッカー フラット

セフティーラッカー フラット(3分消し、5分消し、7分消し、全消し)は、**VOC対策**並びに**PRTR対策**がなされた塗料で、**ホルムアルデヒド**はもとより、**トルエン**や**キシレン**を一切含有しない、「F **グレード**」のラッカー系上塗り塗料です。  
更に、安全性のみならず当社 高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重点に開発された塗料で、低粘度高不揮発分の上塗り用艶消し塗料です。  
作業性の良さと共に良好な仕上がりが期待でき、建材はのみならず、ステレオ、キャビネットなど、あらゆる木工製品の仕上げ塗装に適します。

### . 特徴

1. F **グレード**のVOC並びにPRTR対策塗料である。
2. 低粘度でありながら高不揮発分であり肉持ちに優れる。
3. スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
4. 艶の安定性に優れている。

### . 性状

外 観：乳白～淡黄色  
粘 度：90秒 ラッカーシンナー希釈、岩田カップ NK-2、20  
乾 燥 指触：10分 硬化：20分 (30%希釈時)  
種 類 3分消し、5分消し、7分消し、全消し  
容 量： 16  $\frac{1}{2}$ 、 4  $\frac{1}{2}$

### . 使用法

- 1) スプレー塗装：セフティーガードシンナーにて70～90%希釈して下さい。
- 2) 刷毛塗り塗装：セフティーガードシンナーにて50～60%希釈して下さい。
- 3) 必ず、セフティーガードシンナーをご使用下さい。

### . 法規性

消防法による規制  
労働安全衛生法による規制  
**建築基準法** (2003年度版)  
**PRTR法**  
JIS規格

第4類 第1石油類 危険等級：  
第2種有機溶剤含有  
ホルムアルデヒド不含有 F **グレード**  
トルエン、キシレン、DBP不含有  
K5531



# 三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611 E.mail : vza02034@nifty.ne.jp

FAX 0743-56-8621 URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyuu/

九州出張所 : 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S05B30】

F 日本塗料工業会 登録番号 S16001

## セフティーラッカー サンディングシーラー

セフティーラッカー サンディングシーラーは、VOC対策並びにPRTR法対策がなされた塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しない、「Fグレード」のラッカー系中塗り塗料です。

更に、安全性のみならず肉持ち性と研磨性を重点に開発された塗料で、特に作業性の良さに特徴があります。

### . 特徴

1. FグレードのVOC並びにPRTR対策塗料である。
2. 肉もち性に優れる。
3. 研磨性に優れる。
4. 作業性に優れる。

### . 性状

外 観 淡黄色乳白色  
粘 度： 140秒 ラッカーシンナー希釈、岩田カップ NK-2、20  
乾 燥 指触：10分 硬化：20分 (50%希釈時)  
研磨可能時間：2時間  
容 量 16㍺, 4㍺

### . 使用方法

- 1) スプレー塗装：セフティーガードシンナーにて70～90%希釈して下さい。
- 2) 刷毛塗り塗装：セフティーガードシンナーにて50～60%希釈して下さい。
- 3) 必ず、セフティーガードシンナーをご使用下さい。

### . 法規性

消防法による規制 第4類 第1石油類 危険等級：  
労働安全衛生法による規制 第2種有機溶剤含有  
**建築基準法**(2003年度版) ホルムアルデヒド不含有 F グレード  
**PRTR法** トルエン、キシレン、DBP不含有  
JIS規格 K5533

