



# 製品案内

## 三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町1261-5

TEL 0743-56-8611 E-mail: info@sansei-paint.co.jp

FAX 0743-56-8621 URL: http://sansei-paint.co.jp

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S05B30】

F☆☆☆☆仕様 ((社) 塗料工業会 登録番号 S16001)  
PRTR対策+VOC対策 (トルエン、キシレン不含)

### セフティーラッカー クリヤー

セフティーラッカー クリヤーは、**VOC対策**並びに**PRTR法対策**がなされた塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しない、ラッカー系上塗り塗料です。

更に、安全性のみならず当社 高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重点に開発された塗料で、低粘度高不揮発分の上塗り用艶有りクリヤーです。

作業性の良さと共に良好な仕上がりが期待でき、建材はのみならず、ステレオ、キャビネットなど、あらゆる木工製品の仕上げ塗装に適します。

#### I. 特徴

1. VOC並びにPRTR対策塗料である。
2. 低粘度でありながら高不揮発分であり肉持ちに優れる。
3. スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
4. 作業性に優れる。

#### II. 性状

外 観 淡黄色透明  
粘 度 岩田カップ NK-2 20℃

希釈量	原液	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
粘 度	50秒	25秒	17秒	14秒	12秒	11秒

乾 燥 指触：7分、 硬化：15分 (40%希釈時)  
容 量 16リットル、4リットル

#### III. 使用法

- 1) スプレー塗装：セフティーガードシンナーにて40～50%希釈して下さい。
- 2) 刷毛塗り塗装：セフティーガードシンナーにて10～20%希釈して下さい。
- 3) 必ず、セフティーガードシンナーをご使用下さい。
- 4) 塗布量は、適正粘度にシンナー希釈された塗料を1回目は70～80g/㎡、2回目以降は60～70g/㎡程度ですので、材の吸い込み加減にもよりますが、希釈された塗料として、1L当たり、1回塗りでは12㎡、2回塗りでは6～7㎡程度の塗装が出来ます。

#### IV. 法規性

消防法による規制

第4類 第1石油類

危険等級： II

労働安全衛生法による規制

第2種有機溶剤含有

建築基準法 (2003年度版)

ホルムアルデヒド不含有

PRTR法

トルエン、キシレン、DBP不含有

JIS規格

K5531適合品