



# 三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5  
TEL 0743-56-8611 E.mail : info@sansei-paint.co.jp  
FAX 0743-56-8621 URL: http://sansei-paint.co.jp

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S05B30】

F☆☆☆☆仕様 ((社) 塗料工業会 登録番号 S16001)  
PRTR対策+VOC対策 (トルエン、キシレン不含)

## セフティーラッカー フラット

セフティーラッカー フラット (3分消し、5分消し、7分消し、全消し) は、**VOC対策並びにPRTR法対策**がなされた塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しない、ラッカー系上塗り塗料です。  
更に、安全性のみならず当社 高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重点に開発された塗料で、低粘度高不揮発分の上塗り用艶消し塗料です。  
作業性の良さと共に良好な仕上がり期待でき、建材はのみならず、ステレオ、キャビネットなど、あらゆる木工製品の仕上げ塗装に適します。

### I. 特徴

1. VOC並びにPRTR対策塗料である。
2. 低粘度でありながら高不揮発分であり肉持ちに優れる。
3. スプレー塗装での伸びがよくレベリング性に優れる。
4. 艶の安定性に優れている。

### II. 性状

外観 : 乳白～淡黄色  
粘度 : ラッカーシンナー希釈、岩田カップ NK-2、20℃

希釈量	原液	10%	20%	30%	40%	50%	60%
粘度	100秒	50秒	27秒	20秒	15秒	13秒	11秒

乾燥 指触 : 7分 硬化 : 10分 (30%希釈時)  
種類 3分消し、5分消し、7分消し、全消し  
容量 : 16ℓ、4ℓ

### III. 使用法

- 1) スプレー塗装 : セフティーガードシンナーにて50～60%希釈して下さい。
- 2) 刷毛塗り塗装 : セフティーガードシンナーにて20～30%希釈して下さい。
- 3) 必ず、セフティーガードシンナーをご使用下さい。

### IV. 法規性

消防法による規制  
労働安全衛生法による規制  
**建築基準法** (2003年度版)  
**PRTR法**  
JIS規格

第4類 第1石油類 危険等級 : II  
第2種有機溶剤含有  
ホルムアルデヒド不含有  
トルエン、キシレン、DBP不含有  
K5531適合品