三精塗料工業株式会社

〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 *E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621 *URL:http://www.sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINTT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S10J50】

塗 装 仕 様 書

１．塗料系：木部ウレタンフラットクリヤー仕上げ（セフティーガード仕様）
　　　　　Ｆ☆☆☆☆仕様、ＶＯＣ対策塗装、ＰＲＴＲ対策塗装工程
　　　　　本仕様は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレンのみならず、
　　　　　厚生労働省指針１３物質を一切含有しておりません。

２．使用塗料明細

一　般　名　称	商　　品　　名	
着色剤	ｺｽﾓｽﾃｲﾝ(顔料系)	Ｆ☆☆☆☆仕様
目止め剤	ｾﾌﾃｨｰ ﾌｨｰﾗｰﾍﾞｰｽ	Ｆ☆☆☆☆仕様
ｳﾚﾀﾝ樹脂系中塗り塗料	ｾﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ S500 ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ	Ｆ☆☆☆☆仕様
ｳﾚﾀﾝ樹脂系上塗り塗料	ｾﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ F120 5分消しﾌﾗｯﾄ	Ｆ☆☆☆☆仕様
ｳﾚﾀﾝ用専用ｼﾝﾅｰ	ｾﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ ｼﾝﾅｰ	

３．塗装仕様

工　程		塗　料　名	塗回数	塗　布　量 (kg/㎡/回) 及び(塗装方法)	希　釈　剤 希　釈　量 (%)	塗装間隔 20℃ (時間)
1	素　地 調　整	サンドペーパー #240	―	木目方向に研磨 研ぎかす除去	――	直ちに
2	目止め 着　色	目止め剤：ｾﾌﾃｨｰﾌｨｰﾗｰ 着 色 剤：ｺｽﾓｽﾃｲﾝ ﾌｨｰﾗｰ：ｽﾃｲﾝ=10:1程度	1	刷毛塗り 布で拭き取り 50～70g／㎡	無希釈 ～30	２以上 良く乾燥 させること
3	中塗り	セフティーガード Ｓ５００ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ 主剤:硬化剤=２：１	1～2	刷毛,ｽﾌﾟﾚｰ塗り 70～80g／㎡	専用ｼﾝﾅｰ 刷毛:30～40 ｽﾌﾟﾚｰ:40～50	2
4	塗膜研磨	サンドペーパー #240	―	木目方向に研磨 研ぎかす除去	――	――
5	中塗り	セフティーガード Ｓ５００ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ 主剤:硬化剤=２：１	1～2	刷毛,ｽﾌﾟﾚｰ塗り 70～80g／㎡	専用ｼﾝﾅｰ 刷毛:30～40 ｽﾌﾟﾚｰ:40～50	3～4
6	塗膜研磨	サンドペーパー #320	―	木目方向に研磨 研ぎかす除去	――	――
7	上塗り	セフティーガード Ｆ１２０ 5分消しﾌﾗｯﾄ 主剤:硬化剤=２：１	1～2	刷毛,ｽﾌﾟﾚｰ塗り 60～70g/㎡	専用ｼﾝﾅｰ 刷毛:30～40 ｽﾌﾟﾚｰ:50～60	1回目　2 2回目　4

【¥S04C00】

（注）
◎必要に応じ、目止め着色や下塗りを省略したり、中塗り,上塗りを２回ではなく、１回に省略する場合も多い。
　なお、一度に厚塗りするよりも、複数回数塗装する方が、仕上がり感は良くなります。
◎中塗りのサンディングシーラーは、研磨性を良くするため、脆い樹脂を用いていますので、厚塗りすると、傷や衝撃に弱くなります。　従って、カウンターの様なシビアーな条件で使用される場合には、サンディングシーラ ーは塗装せずに、直接上塗りを複数回塗装されることをお勧めします。
◎艶有り塗装の場合には、セフティーガードＦ１２０艶消しではなく、Ｃ１００艶有りをご使用下さい。
◎梱包は、１日以上乾燥してからにして下さい。　さもないと、ビニールなどの形が付くことがあります。