TRADE MARK

製品案内

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL : http://sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S25A10】

Ｆ☆☆☆☆仕様（(社)塗料工業会　登録番号　S16003）
ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策塗料（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーガード
Ｆ１２０ フラット

セフティーガード Ｆ１２０ フラットは、ＶＯＣ対策ならびにＰＲＴＲ対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを含有しないウレタン樹脂系艶消し塗料です。
安全性のみならず、**塗り易さ** を重視し、スプレー塗装時の**肌の伸び**が良く、**レベリング**、**乾燥性**、**肉持ち性**に特徴があり、更に塗膜の硬度を高くしてスリキズ防止を目的として開発された艶消し塗料です。

Ⅰ．特徴

１．塗膜硬度が高く、スリキズが付きにくい。
２．乾燥性、硬化性に優れ、作業性が良い。
３．高樹脂分であるため、肉持ち性が良い。
４．ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を含まず、環境基準をクリヤーできる。

Ⅱ．性状

外　　観　　主　剤：乳白色粘稠液　　硬化剤：淡黄色透明
配 合 比　　主剤：硬化剤＝２：１　（重量比）
粘　　度　　岩田カップ　ＮＫ-２　２０℃　主剤に対するシンナー希釈量

希釈量	原液	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
粘度	33秒	26秒	21秒	16秒	14秒	13秒	12秒	11秒

乾　　燥　　指触：１０分　　硬化：１時間
可使時間　　５時間
塗膜硬度　　２～３Ｈ
容　　量　　６ｋｇセット、２４ｋｇセット

Ⅲ．使用方法

１．　調整配合　　：主剤：硬化剤＝２：１　　（重量比）
２．　スプレー塗装：セフティーガード シンナーで５０～６０%希釈して下さい。

Ⅳ．注意事項

１．*セフティーガード Ｆ１２０フラット* の硬化剤は、非常に速干性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
２．配合比 ２：１ を厳守し、万一間違った場合は、その環境或は材質その他の条件により種々なるトラブルが発生しますので充分御注意下さい。