



製品案内

三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町1261-5

TEL 0743-56-8611 E.mail : info@sansei-paint.co.jp

FAX 0743-56-8621 URL : http://sansei-paint.co.jp

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S25A10】

F☆☆☆☆仕様 ((社)塗料工業会 登録番号 S16003)

PRTR対策+VOC対策塗料 (トルエン、キシレン不含)

セフティガー SD900 サンディングシーラー

セフティガー SD900 サンディングシーラーは、VOC対策並びにPRTR対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しないウレタンサンディングシーラーです。

更に、安全性のみならず、肉持ち性 と 研磨性 を重視して開発された商品です。

I. 特徴

1. 肉持ち性がよいので塗り重ね作業工程が短縮出来る。
2. ペーパーからみが少なく研磨性が良い。
3. 乾燥性、透明性が優れている。
4. 肌なれが良く、消泡性に優れている。
5. ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を含まず、環境基準をクリアーできる。

II. 性状

外観 主剤：乳白色粘稠液 硬化剤：透明
 配合比 主剤：硬化剤 = 2 : 1
 粘度 20℃ 岩田カップ NK-2 主剤に対するシンナー希釈量

希釈量	原液	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
粘度	120秒	60秒	33秒	23秒	17秒	14秒	12秒	11秒

乾燥 指触：14分 半硬化：1時間 硬化：3時間 (20℃)
 可使時間：3時間
 研磨可能時間：3時間

III. 使用方法

1. 調整配合 主剤：硬化剤 = 2 : 1
2. スプレー : 60~70%のセフティガードシンナーで希釈して下さい。

IV. 注意事項

1. セフティガード SD900 サンディングシーラーの硬化剤は、非常に速乾性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
2. 配合比 2 : 1 は厳守し、万一間違った場合、その環境、材質その他の条件により様々なトラブルが発生致しますので、充分ご注意下さい。