製 品 案 内
三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町1261-5
TEL 0743-56-8611　E.mail : info@sansei-paint.co.jp
FAX 0743-56-8621　URL : http://sansei-paint.co.jp

【¥S25A10】

Ｆ☆☆☆☆仕様（(社)塗料工業会　登録番号　S16003）
ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策塗料（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーガード

ソフトフラット

Ⅰ．特徴

１．ソフトフラット は、滑り抵抗係数が制御された防滑塗料です。
２．ソフトな感触と強靭な塗膜を形成します。
３．室内の特性ＶＯＣ対策ならびにＰＲＴＲ対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、
　　トルエンやキシレンを含有しないウレタン樹脂系艶消し塗料です。

滑り抵抗係数（ C.S.R.）は０．３以下では、滑りやすく、０．６以上では、滑りにくいため、かえってつんのめったりして危険な場合が有ります。　本塗料は、０．３５～０．４５の滑り抵抗係数を有しています。

Ⅱ．性状

外　　観	主　剤：乳白色粘稠液　　硬化剤：微黄色透明
粘　　度	原液：３２±１秒　４０%シンナー希釈時：１２±１秒
乾　　燥	指触：２０分、指圧乾燥：１時間、硬化：１２時間以上（２０℃）
可使時間	３時間
塗膜物性発現	１週間
塗膜硬度	ＨＢ
容　　量	５ｋｇセット、２０ｋｇセット

Ⅲ．使用方法

１．　調整配合　　：主剤：硬化剤＝４：１　　（重量比）
２．　スプレー塗装：セフティーガード シンナーで４０～５０%希釈して下さい。

Ⅳ．注意事項

１．ソフトフラット の硬化剤は、空気中の水分と反応し易いので、
　　使用後は必ず密封して下さい。劣化した硬化剤を使用すると、密着不良、硬化不良
　　白濁などの原因となります。
２．配合比 ４：１ を厳守して下さい。万一間違った場合は、滑り特性や耐久性などに
　　影響を与えますので、充分御注意下さい。