製 品 案 内
三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町1261-5
TEL 0743-56-8611　E.mail : info@sansei-paint.co.jp
FAX 0743-56-8621　URL : http://sansei-paint.co.jp
SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S05B30】

Ｆ☆☆☆☆仕様（(社）塗料工業会　登録番号　S16001）
ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーラッカー サンディングシーラー

セフティーラッカー　サンディングシーラーは、**VOC対策**並びに**PRTR法対策**がなされた塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しない、ラッカー系上塗り塗料です。
更に、安全性のみならず肉持ち性と研磨性を重点に開発された塗料で、特に作業性の良さに特徴があります。

Ⅰ．特徴

１．VOC並びにPRTR対策塗料である。
２．肉持ち性に優れる。
３．研磨性に優れる。
４．作業性に優れる。

Ⅱ．性状

外　観　　淡黄色乳白色
粘　度　　原　　液：９０ｋｕ（ストマー粘度計　20℃）
　　　　　希釈粘度：ラッカーシンナー希釈，岩田カップ　NK-2，20℃

希釈量	原液	70%	80%	90%	100%	110%
粘　度	260秒	25秒	20秒	18秒	15秒	13秒

乾　燥　　指触：８分　　硬化：１０分　（30%希釈時）
　　　　　研磨可能時間：２時間
容　量　　１６ﾘｯﾄﾙ，　４ﾘｯﾄﾙ

Ⅲ．使用方法

１）スプレー塗装：セフティーガードシンナーにて８０～１００%希釈して下さい。
２）刷毛塗り塗装：セフティーガードシンナーにて３０～４０%希釈して下さい。
３）必ず、セフティーガードシンナーをご使用下さい。

Ⅳ．法規性

消防法による規制	第４類　第１石油類　危険等級：Ⅱ
労働安全衛生法による規制	第２種有機溶剤含有
建築基準法（2003年度版）	ホルムアルデヒド不含有
PRTR法	トルエン、キシレン、ＤＢＰ不含有
ＪＩＳ規格	Ｋ５５３３適合品