三精塗料工業株式会社

〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5

TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*

FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINTS

【￥S28I00】

塗装仕様書

木部ウレタン樹脂ワニス塗り（UC仕上げ）

規格番号：JASS 18 M-301
規格名称：一液形油変成ポリウレタンワニス
種　　別：特記による。特記がなければＢ種とする。
使用塗料：サンフロアーエース
塗料規格：JIS K5961
うすめ液：塗料シンナー

工程表

	工　程	種別 A種	種別 B種	摘　　　要	乾燥時間	日　数
1	下地調整	○	○	#240ｻﾝﾀﾞｰ(ﾄﾞﾗﾑ,ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)にて研磨 旧塗膜がある場合には、可能な限り除去する 生じた研磨粉を完全に除去する		第１日
2	下塗り	○	○	第１回目　塗布量：70～80ｇ／㎡ サンフロアーエース　100 塗料シンナー　20-30	4～5時間	第１日
3	研磨工程	○	○	#240ﾍﾟｰﾊﾟｰにて 毛羽を取り除く		第２日
4	中塗り	○	－	第２回目　塗布量：70～80ｇ／㎡ サンフロアーエース　100 塗料シンナー　20-30	4～5時間	第２日
5	研磨工程	○	－	#320~400ﾍﾟｰﾊﾟｰ にて毛羽を取り除く		第３日
6	上塗り	○	○	第３回目　塗布量：70～80ｇ／㎡ サンフロアーエース　100 塗料シンナー　20-30	一晩	第３日

◎旧塗膜があると、剥離の原因にもなりますので、可能な限り除去して下さい。
◎１回目の塗装時は、よく吸い込ませるように塗り込んで下さい。
◎塗装間隔が１日以上あく様な場合には、必ず研磨してから塗り重ねして下さい。
　さもないと、密着不良の原因となります。
◎塗料必要量のめやす
　２回塗り　　４Ｌ缶：約８坪（25～30㎡）、１６Ｌ缶：約３０坪（90～110㎡）
　３回塗り　　４Ｌ缶：約５坪（15～20㎡）、１６Ｌ缶：約２０坪（60～70㎡）
◎スプレー塗装の場合には、塗料に対しシンナーを30～40％うすめてご使用下さい。
◎本塗料には、ホルムアルデヒドはもとより、厚生労働省指針13物質を原料としては使用していませんが、
　溶剤の塗料シンナー中に、微量のキシレンが含有される場合がありますので、ご注意下さい。
※JASS 18 M-301は、日本建築学会材料規格です。