



三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 E.mail : info@sansei-paint.co.jp
FAX 0743-56-8621 URL : <http://sansei-paint.co.jp>
九州出張所 : 佐賀県三養基郡みやき町江口 1953

【¥S90701】

塗装仕様書

木部床クリヤー仕上げ

使用塗料：セフティーガード フロアー
うすめ液：ウレタンシンナー

工程表

工 程	摘 要	乾燥時間	日 数
1 研磨工程 素地調整	#240サンダー(ドラム,ポーター)にて研磨 旧塗膜がある場合には、可能な限り除去する 生じた研磨粉を完全に除去する		第1日
2 塗装工程	第1回目 塗布量：100g/m ² セフティーガードフロアー 100 ウレタンシンナー 30-40	3~4時間	第1日
3 研磨工程	#240ペーパーにて 毛羽を取り除く		第2日
4 塗装工程	第2回目 塗布量：100g/m ² セフティーガードフロアー 100 ウレタンシンナー 30-40	3~4時間	第2日
5 研磨工程	#320~400ペーパーにて毛羽を取り除く		第3日
6 塗装工程	第3回目 塗布量：100g/m ² セフティーガードフロアー 100 ウレタンシンナー 30-40	5~6時間	第3日

- ◎旧塗膜があると、剥離の原因にもなりますので、可能な限り除去して下さい。
- ◎1回目の塗装時は、よく吸い込ませるように塗り込んで下さい。
- ◎塗装間隔が1日以上あく様な場合には、必ず研磨してから塗り重ねして下さい。
さもないと、密着不良の原因となります。
- ◎塗料必要量のめやす(3回塗り)
4L缶：約3.5坪(10~15m²)、 16L缶：約14坪(40~50m²)