三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S07L00】

金粉固定用/金属一時防錆用塗料

無酸クリヤー

無酸クリヤーは、金粉等の変色を押さえつつ、固定できるコーティング剤です。
又、金属との密着性にも優れ、一時防錆塗料としてもご使用になれます。
従来品の「ザボンエナメル」は色ヤケの問題点がありましたが、大幅に改善されました。

Ⅰ．　特徴

１．金粉等の変色が非常に少ない。
２．無色クリヤーであり、耐候性に優れる。
３．スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
４．作業性に優れる。

Ⅱ．　性状

外　観　　無色透明
粘　度　　４０秒　岩田カップ　ＮＫ－２　２０℃
乾　燥　　指触：１５分、　半硬化：３０分、　硬化：１時間
容　量　　１６リットル、４リットル

Ⅲ．　成分

	エステル系	芳香族系
合成樹脂	３５.０	３５.０
芳香族系溶剤	３５.０	６４.８
エステル系溶剤	２９.８	
添加剤	０.２	０.２
	１００.０	１００.０

Ⅳ．　使用法

シンナー希釈：無希釈～２０％程度
　　スプレー塗装の場合は２０～３０％希釈して下さい

Ⅴ．　法規制

消防法：危険物　第４類　第２石油類　　危険等級Ⅲ
労働安全衛生法：第二種有機溶剤含有