



製品案内

三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町1261-5

TEL 0743-56-8611 E.mail : info@sansei-paint.co.jp

FAX 0743-56-8621 URL : http://sansei-paint.co.jp

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S06105】

F☆☆☆☆ 高級床面用木工塗料、JIS K5961
 (一液性油性ポリウレタン樹脂塗料／油性ペイント)

サンフロアー エース

I. 特徴

1. 速乾性であり、光沢保持性に優れる。
2. 樹脂成分が多いので、肉持ち性に優れる。
3. 耐摩耗性及び、すべり止め効果に優れる。
4. 密着性、可とう性に優れる。
5. 耐薬品性に優れる。
6. JIS K5961規格適合品である。
7. F☆☆☆☆グレード塗料である。

II. 性状

粘 度 20℃ 岩田カップ NK-2 主剤に対するシンナー希釈量

原液	10%希釈	20%希釈	30%希釈	40%希釈
125秒	38秒	19秒	13秒	12秒

乾燥時間 指触：30分 硬化：2時間 (20℃)

塗膜物性

塗膜状態	優	耐水性	◎ (常温×48時間)
基盤目	合格 (100/100)	耐煮沸水性	○ (100℃×15分)
屈曲	合格 (3φmm)	耐石鹼性	○ (80℃×10分)
衝撃	合格 (500g×50cm)	耐テレビン油性	◎ (常温×48時間)
不粘着性	優	耐アルカリ性	× (5% 常温、48時間)
		耐酸性	◎ (5% 48時間)

III. 使用方法

刷毛塗り : 塗料シンナーで20~30%程希釈して下さい。

スプレー塗り : 塗料シンナーで30~40%程度希釈して下さい。

塗り重ね時間 : 常温 (20℃) で約3時間以上。出来れば1晩経過後、軽く研磨して塗装。

塗り面積

塗り坪	4 L	16 L
2回塗り	18-22m ² (約6坪)	75-90m ² (約24坪)
3回塗り	12-15m ² (約4坪)	50-60m ² (約16坪)