三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

T

ビスマチックソリューション

ビスマチックソリューションは、ビチューメンを主な原料とし、これらを適当な方法で溶剤に溶かしたものであり、化学的には非パラフィン系炭化水素を重合或は縮合させた、いわゆる、アスファルトが主成分です。
又、製造に当たってはＪＩＳ-Ｋ５４１１の規格に準じて適合させてあります。

性　状

粘度	7～10　ポイズ
比重	0.94±0.05　（25℃）
不揮発分	62±1 %　（JIS-K5411）
作業性	刷毛塗り作業に支障が無いこと
石油ベンジン希釈性	希釈性が充分であること
乾燥時間	３時間以内
引火点	８ ℃以上　（開放式）
発火点	460 ℃
荷姿	15 kg

成　分

内　　容	成分比
アスファルト系樹脂	４６.６ %
特殊変性アスファルト樹脂	１３.５ %
添加剤	１.０ %
溶剤	３８.９ %
合計	１００ %

消防法による分類　第４類　第１石油類
労働安全衛生法による表示　第２種有機溶剤含有

注意事項

作業場は通気を良くしてください。