TRADE MARK

製 品 案 内

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL : http://sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S07L00】

Ｆ☆☆☆☆仕様＋ＰＲＴＲ対策、ＶＯＣ対策塗料（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）
床塗装用　湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料

セフティーガード　フロアー

「セフティーガード　フロアー」は、従来からご愛顧頂いている床用塗料**「フロアーコート」**を **ＶＯＣ対策**、並びに**ＰＲＴＲ対策**がなされた塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンといった、シックハウス、シックスクールの原因となる物質を含有しない環境適応型塗料です。

ウレタン樹脂塗料は、優れた密着性、耐摩耗性、耐薬品性、可撓性の故に、木材、　皮革、電線、金属、コンクリート、ゴム、繊維、紙等の広い分野に利用されています。

当社の湿気硬化型ウレタン樹脂塗料フロアーコートは、中でも木床、コンクリート床、テラゾ床等の分野で好評です。

Ⅰ．用途

１）木床　：体育館、教室、講堂、廊下、一般床
２）コンクリートシーラー：防水用シーラー、ウレタンゴムのシーラー等

Ⅱ．特徴

１）耐摩耗性に優れている。
２）耐水性、耐薬品性に優れている。
３）床材の美観、保護に優れている。
４）柔軟な塗膜である。
５）速乾性である。
６）維持費が節減できる。
７）一液性で作業が簡単です。

Ⅲ．性能

塗膜状態：優、　鉛筆硬度：Ｈ～ＨＢ、　耐衝撃性：合格(ﾃﾞｭﾎﾟﾝ式　500g×50cm)
密着性：100/100(碁盤目試験)、ｴﾘｸｾﾝ：合格(10mm)、
耐薬品性
　耐ｱﾙｶﾘ性(5%NaOH　20℃×48hr)、耐酸性(5%H_2SO_4　20℃×48hr)、
　耐水性(水道水　20℃×48hr)、耐沸騰水性(100℃×15分)、
　耐塩水性(5%NaOH　20℃×48hr)
耐汚染性：口紅、ﾏｼﾞｯｸ、ｲﾝｸ、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
耐黄変性：高圧水銀灯(初期1.7→24hr:17.1→168hr:22.5)

Ⅳ．使用方法

◎塗料に対し、セフティーガードシンナーで３０～４０％希釈して下さい。
◎塗り重ねは、１晩経過後、軽く研磨して塗装してください。
◎塗布量は、１回目は100g/㎡、２回目以降は70～80g/㎡程度です。

塗　坪	４Ｌ	１６ｋｇ
２回塗	１７～２０m^2	８０～１００m^2
３回塗	１０～１７m^2	５０～　８０m^2