TRADE MARK

製　品　案　内

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL : http://sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

Ｆ☆☆☆☆仕様（(社)塗料工業会　登録番号　S16003）
ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策塗料（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーガード
Ｓ２０２ サンディングシーラー

セフティーガード　Ｓ２０２ サンディングシーラーは、ＶＯＣ対策並びにＰＲＴＲ対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しないウレタンサンディングシーラーです。
更に、安全性のみならず、研磨性と作業性を重視視し、短時間で研磨作業が可能となる様に開発された１：１タイプの商品です。

Ⅰ．　特徴

１．速乾性である。
２．研磨性が良い。
３．肉持ち性がよい。

Ⅱ．　性状

外　　観　　　主剤：乳白色粘稠液　　硬化剤：淡黄色透明
配 合 比　　　主剤：硬化剤＝１：１　（重量比）
粘　　度　　　２０℃　岩田カップ　ＮＫ－２　（主剤+硬化剤に対する希釈量）
　　　　　　　主剤粘度：70秒　　硬化剤粘度：10秒

原液	10%	20%	30%
15秒	12秒	11秒	10秒

乾　　　燥　　　指触：１０分　　半硬化：１．５時間
　　　　　　　　硬化：４時間（２０℃）
研磨可能時間　　２時間
可 使 時 間　　４時間

Ⅲ．　使用方法

１．調整配合　　　主剤：硬化剤＝１：１
２．スプレー塗装：主剤に対し10～20%のセフティーガードシンナーで希釈して下さい。

Ⅳ．　注意事項

１．セフティーガード　Ｓ２０２ サンディングシーラーの硬化剤は、非常に速乾性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
２．配合比　１：１　は厳守し、万一間違った場合、その環境あるいは、材質その他の条件により種々のトラブルが発生致しますので充分御注意下さい。