製 品 案 内
三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町1261-5
TEL 0743-56-8611　E.mail : info@sansei-paint.co.jp
FAX 0743-56-8621　URL : http://sansei-paint.co.jp
SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S25A10】

Ｆ☆☆☆☆仕様（(社)塗料工業会　登録番号　S16003）
ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策塗料（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーガード
Ｓ５００ サンディングシーラー

セフティーガード Ｓ５００ サンディングシーラーは、ＶＯＣ対策並びにＰＲＴＲ対策された塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンやキシレンを一切含有しないウレタンサンディングシーラーです。
安全性のみならず、**速乾性** と **研磨性** を重視して開発された商品です。

Ⅰ．特徴

１．ペーパーからみが少なく研磨性が良い。
３．乾燥性、透明性が優れている。
４．肌なれが良く、消泡性に優れている。
５．ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を含まず、環境基準をクリヤーできる。

Ⅱ．性状

外　　観　　主剤：乳白色粘稠液　　硬化剤：透明
配 合 比　　主剤：硬化剤＝２：１
粘　　度　　２０℃　岩田カップ　NK-2　主剤に対するシンナー希釈量

希釈量	原液	10%	20%	30%	40%	50%	60%
粘　度	65秒	35秒	23秒	17秒	14秒	12秒	11秒

乾　　燥　　指触：２０ 分　　半硬化：１時間　　硬化：３時間　（２０℃）
可使時間　　：４時間
研磨可能時間：３時間

Ⅲ．使用方法

１．調整配合　　主剤：硬化剤＝２：１
２．スプレー　：５０～６０％のセフティーガードシンナーで希釈して下さい。

Ⅳ．注意事項

１．セフティーガード Ｓ５００ サンディングシーラーの硬化剤は、非常に速乾性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
２．配合比 ２：１ は厳守し、万一間違った場合、その環境、材質その他の条件により様々なトラブルが発生致しますので、充分ご注意下さい。