製 品 案 内

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL : http://sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S20E40】

Ｆ☆☆☆☆仕様＋ＰＲＴＲ対策、ＶＯＣ対策（ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーガード
ＳＡ－１４００ ヤニトップ

（ヤニ止めシーラー）

ポリウレタン系　ヤニ止めシーラー　セフティーガード　ＳＡ-１４００　ヤニトップは、特にヤニ止まりと、乾燥性、密着性のバランスを重視して開発された商品です。

Ⅰ．特徴

１．密着幅が安定している。
２．アク止まりがよく、肉持ちが良い。
３．消泡性が良く、作業性が良い。

Ⅱ．性状

外　観	淡黄色透明		
配 合 比	主剤：硬化剤＝１：１		重量比
粘　度	１１秒		２０℃　岩田カップ
乾　燥	指触：５分	硬化：１．５時間	２０℃　ガラス板流展
可使時間	６～７時間		

Ⅲ．使用方法

１．調整配合　　主剤：硬化剤＝１：１
２．樹脂量が多いため、作業性、あるいは発泡し易い被塗物等の場合、専用シンナーかポリウレタンシンナーで５～１０％希釈して御使用下さい。
３．塗布量は、１回当たり、７０～１００ｇ／㎡程度塗布して下さい。
４．ヤニがきつい場合には、２～３回程度塗重ねて下さい。
　　塗り重ねは、８時間以上間隔が開く場合には、研磨して下さい。
　　さもないと、密着不良となります。
５．着色カラーイングは、パワーステインを御使用下さい。

Ⅳ．注意事項

１．ＳＡ-１４００　ヤニトップの硬化剤は、非常に速乾性の為、空気中の水分と敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
２．塗り重ね時間間隔が長くなりすぎますと密着不良の原因となりますので、その場合には軽く研磨してから塗り重ねして下さい。
３．配合比　１：１　は厳守し、万一間違った場合、その環境あるいは、材質その他の条件により種々のトラブルが発生致しますので充分御注意下さい。