三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611 *E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www.sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S03I17】

# 塗 装 仕 様 書

1．塗料系：木部ウレタンフラットクリヤー着色仕上げ（クローズド　鏡面仕上げ）

2．使用塗料明細

| 一　般　名　称 | 商　　品　　名 |
|---|---|
| 着色剤 | コスモステイン(顔料系)又はパワーステイン(染料系) |
| 目止め剤 | セフティー　フィーラーベース |
| ｳﾚﾀﾝ樹脂系下塗り塗料 | セフティーガード ＳＡ１１ アンダーシーラー |
| ｳﾚﾀﾝ樹脂系上塗り塗料 | セフティーガード Ｆ１２０　フラット |
| ｳﾚﾀﾝ用専用ｼﾝﾅｰ | セフティーガード シンナー |

3．塗装仕様

| 工　　程 | | 塗　料　名 | 塗回数 | 塗　布　量 (kg/㎡/回) 及び(塗装方法) | 希 釈 剤 希 釈 量 (%) | 塗装間隔 20℃ (時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 素　　地 調　　整 | サンドペーパー #240～#320 | － | 木目方向に研磨 研ぎかす除去 | －－ | 直ちに |
| 2 | 目止め 着　色 | 目止め剤：ｾﾌﾃｨｰﾌｨｰﾗｰ 着 色 剤：ｺｽﾓｽﾃｲﾝ ﾌｨｰﾗｰ：硬化剤：ｽﾃｲﾝ= 10：1：1程度 | 1 | 刷毛塗り 布で拭き取り 50～70g／㎡ | 無希釈 ～30 | ４以上 良く乾燥 させること |
| 2 | 下塗り | ｾﾌﾃｨｰｶﾞｰﾄﾞ ＳＡ１１ ｱﾝﾀﾞｰｼｰﾗｰ 主剤:硬化剤=１：１ | 1～2 | 刷毛,ｽﾌﾟﾚｰ塗り 70～100g／㎡ | 専用ｼﾝﾅｰ 刷毛: 0～10 ｽﾌﾟﾚｰ:20～30 | 1回目　6 2回目　8 |
| 3 | 塗膜研磨 | サンドペーパー #320～#400 | － | 木目方向に研磨 研ぎかす除去 | －－ | －－ |
| 4 | 上塗り | セフティーガード Ｆ１２０艶消し 主剤:硬化剤=２：１ | 1～2 | 刷毛,ｽﾌﾟﾚｰ塗り 60～70g/㎡ | 専用ｼﾝﾅｰ 刷毛:20～30 ｽﾌﾟﾚｰ:40～50 | 1回目　4 2回目 16 |
| 5 | 磨き | バフがけ(必要に応じ) | | | | |

【¥S04C00】

（注）
◎着色剤は、コスモステイン(顔料系)もしくはパワーステイン(染料系)をご使用下さい。
◎ヤニが強い材の場合には、アンダーシーラーを２～３回塗重ねて下さい。
◎必要に応じ、目止め着色や下塗りを省略したり、中塗り,上塗りを２回ではなく、１回に省略する場合も多い。
　なお、一度に厚塗りするよりも、複数回数塗装する方が、仕上がり感は良くなります。
◎耐久性を増したい場合には、中塗りのｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰは塗装しないで、下塗りと上塗りで膜厚を稼ぐ方が望ましい。
◎各塗装は、塗重ねまでの間隔が半日以上あく場合には、必ず研磨して下さい。
　さもないと、密着不良の原因になります。
◎梱包は、１日以上乾燥してからにして下さい。　さもないと、ビニールなどの形が付くことがあります。
◎艶有り塗装の場合には、セフティーガードＦ１２０艶消しではなく、Ｃ１００艶有りをご使用下さい。。