TRADE MARK

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://sansei-paint.co.jp*
SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S50B01】

塗装仕様書（木部CL塗り）

1．塗装系：ニトロセルロース系木材用クリヤーラッカー

Ｆ☆☆☆☆仕様（日本塗料工業会　認証番号：S16001）
ＰＲＴＲ対策仕様、エコ仕様（トルエン、キシレンを含有しない）
ＶＯＣ対策仕様（厚生労働省指針１３物質を含有しない）

2．使用塗料明細

一　般　名　称	商　　品　　名	適 合 規 格
顔料系着色剤	コスモステイン	Ｆ☆☆☆☆
ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽ系中塗り塗料	セフティーラッカー サンディングシーラー	Ｆ☆☆☆☆ JIS K-5533 2003
ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽ系ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ	セフティーラッカー　フラット ５０％消し	Ｆ☆☆☆☆ JIS K-5531 2003

3．塗装仕様

工　　程		塗　料　名	塗回数	塗　布　量 (kg/㎡/回) 及び(塗装方法)	希 釈 剤 希 釈 量 (%)	塗装間隔 20℃ (時間)
1	素地調整	サンドペーパー #240～#320	－	木目方向に研磨 研ぎかす除去	－－	直ちに
2	着　色	コスモステイン	1	刷毛塗り 50g／㎡	ｾﾌﾃｨｰﾗｯｶｰｼﾝﾅｰ 刷毛：70～80	
3	中 塗 り	セフティーラッカー ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ	1～2	刷毛，ｽﾌﾟﾚｰ塗り 70～80g／㎡	ｾﾌﾃｨｰﾗｯｶｰｼﾝﾅｰ 刷毛：30～40 ｽﾌﾟﾚｰ：80-100	1回目　2 2回目　4
4	塗膜研磨	サンドペーパー #320～#400	－	木目方向に研磨 研ぎかす除去	－－	－－
5	上 塗 り	セフティーラッカー フラット ５０％消し	1～2	刷毛，ｽﾌﾟﾚｰ塗り 60～70g/㎡	ｾﾌﾃｨｰﾗｯｶｰｼﾝﾅｰ 刷毛：30～50 ｽﾌﾟﾚｰ：90-100	1回目　2 2回目　4

◎着色剤にオイルステインを用いる場合にはよく乾燥させて下さい。さもないと密着不良の原因となります。
★艶有りの場合には、セフティー　ラッカーフラットの替わりに、クリヤーを塗装する。
◎必要に応じ、下塗りを塗装したり、中塗り、上塗りを２回ではなく、１回の場合もある。
◎更に高級な仕上げのためには、上塗りの後で、水研ぎや磨きをかけることもある。
◎うすめ液は、必ずエコタイプ（ｾﾌﾃｨｰﾗｯｶｰｼﾝﾅｰ）をご使用下さい。
◎刷毛やスプレーの洗浄には必ずセフティーガードシンナーもしくはセフティーガード専用洗い液をご使用下さい。さもないと、トルエンやキシレンなどの規制物質が混入する可能性があります。